

CTL 决议表 (DSH)

标准 (包括年份)	分条款	查询号	年份
IEC 60695-10-2:2014	4 – 7 – 9, 图 2	DSH 2075	2017
分类			
多项 -- 通用			
内容	关键词	制定	批准时间
球压试验	-压痕直径 -试样支架 -空气温度	WG2 – WG4	2018CTL全体会议
问题			
基于标准要求, 确定球压试验的“最佳操作”试验程序。			
决议			
<p>IEC 60216-4-1标准规定了老化试验用的强制通风烘箱的要求。由于球压试验不认为是老化试验, 因此不要求强制通风, 也不应将其与强制对流相混淆。为了进行球压试验, 只要满足所有其他要求, 可使用带或不带强制对流的腔室。</p> <p>如果获得非圆形压痕, 则最长和最短测量值之间的最大差值不应超过0.2 mm。如果观察到的直径差大于0.2 mm, 则应重复试验。如果继续观察到直径差异较大, 应将压痕的非圆形特征与结果一起报告。</p> <p>如果产品标准规定了与IEC 60695-10-2或本决议不同或有冲突的要求, 则这些产品标准要求优先于IEC 60695-10-2和本决议的要求。</p>			
注释			
